

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikafloor® Marine Primer C

Chất quét lót gốc nước có màu, dùng trong nhà, dành cho thép đã được sơn lót hoặc vữa.

THÔNG TIN ĐẶC TRƯNG CỦA SẢN PHẨM (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)

Gốc hoá học	Nhũ tương SBR gốc nước	
Màu sắc (CQP001-1)	Trắng	
Hàm lượng chất rắn	50 %	
Nhiệt độ thi công	5 – 40 °C	
Biện pháp thi công	Con lăn	
Khả năng phủ	trên thép	75 ml/m ²
	trên vữa	150 - 300 ml/m ²
Thời gian tắt sáng	tối thiểu	1 giờ ^A
	tối đa	24 giờ ^A
Hạn dùng		12 tháng ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

A) 23 °C / 50 % r. h.

B) Lưu trữ trong thùng chứa kín, để thẳng đứng ở nơi khô ráo, với nhiệt độ từ 5 °C đến 25 °C

MÔ TẢ

Sikafloor® Marine Primer C là chất quét lót gốc nước màu trắng, tạo thành một lớp mỏng khi nước bay hơi. Lớp này đóng vai trò liên kết giữa hai bề mặt vật liệu.

Sikafloor® Marine Primer C được thiết kế đặc biệt để xử lý bề mặt trước khi thi công các sản phẩm Sikafloor® Marine gốc xi măng.

CÁC ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

- Dễ nhận biết - trở nên trong suốt sau khi khô
- Dễ thi công với con lăn lông dài
- Phù hợp với bề mặt thép và xi măng
- Gốc nước

KHU VỰC THI CÔNG

Sikafloor® Marine Primer C được sử dụng để cải thiện độ bám dính trước khi thi công các sản phẩm gốc xi măng như Sikafloor® Marine-100, Thermo Light N và dòng sản phẩm KG trên vữa và thép đã sơn lót. Sản phẩm này chỉ phù hợp để sử dụng trong nhà.

Sản phẩm này chỉ dành cho người dùng chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Cần thực hiện các thử nghiệm trên bề mặt thực tế và trong các điều kiện cụ thể để đảm bảo độ bám dính và tính tương thích của vật liệu.

BẢN CHI TIẾT SẢN PHẨM

Sikafloor® Marine Primer C

Hiệu đính lần 02.03 (08 - 2025), vi_VN

014861020014001000

BIỆN PHÁP THI CÔNG

Chuẩn bị

Bề mặt phải sạch, khô và không có dầu mỡ, dầu, bụi bẩn hoặc các chất gây ô nhiễm. Trên các đường hàn hoặc các khu vực bị mài mòn (khu vực có lưu lượng qua lại cao), lớp sơn lót thường bị thiếu. Trong những trường hợp như vậy, khu vực đó cần được sửa chữa. Làm sạch bằng máy mài hoặc bàn chải thép và chuẩn bị bề mặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất sơn lót. Thi công lại lớp sơn lót theo quy trình phù hợp.

Thi công

Lắc kỹ thùng Sikafloor® Marine Primer C và thi công một lớp mỏng nhưng phủ đều bằng con lăn lông dài. Đối với bề mặt sàn có lớp sơn lót shop primer giàu kẽm hoặc nhôm, cần thi công một lớp lót liên kết SikaCor® ZP Primer hoặc tương tự trước khi thực hiện quy trình sơn lót bằng Sikafloor® Marine Primer C. Trên các bề mặt xốp, cần thi công sơn lót theo hai bước. Bước 1, pha loãng Sikafloor® Marine Primer C 20% với nước máy trước khi thi công lần đầu. Bước 2, sau khi lớp sơn lót chuyển từ màu trắng/xanh nhạt sang trong suốt, thi công lớp Sikafloor® Marine Primer C không pha loãng. Khi Sikafloor® Marine Primer C chuyển màu từ trắng/xanh nhạt sang trong suốt, bề mặt đã sẵn sàng để thi công lớp vữa. Lưu ý rằng lớp sơn lót vẫn hơi dính ngay cả khi đã chuyển sang trong suốt. Nhiệt độ lý tưởng để thi công và nhiệt độ bề mặt là từ 15 °C đến 25 °C. Định mức và phương pháp thi công phụ thuộc vào tính chất cụ thể của từng loại bề mặt vật liệu. Đóng kín thùng chứa ngay sau mỗi lần sử dụng.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Thùng chứa đã mở cần được loại bỏ trong khoảng một tháng sau khi mở nắp. Nếu phát hiện hiện tượng đông đặc, tách lớp, hoặc độ nhớt tăng đáng kể, cần loại bỏ sản phẩm ngay lập tức. Không pha loãng hoặc trộn sản phẩm này với bất kỳ chất nào khác ngoài những chất đã được đề cập trong hướng dẫn thi công. Sikafloor® Marine Primer C phải được bảo quản ở nhiệt độ trên 5 °C và dưới 25 °C trong quá trình vận chuyển và lưu trữ. Tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc đóng băng. Đóng băng sẽ làm hỏng sản phẩm, vì vậy cần loại bỏ Sikafloor® Marine Primer C nếu bị tiếp xúc với điều kiện này.

THÔNG TIN THÊM

Thông tin trong tài liệu này chỉ được cung cấp nhằm mục đích hướng dẫn chung. Để được tư vấn về các ứng dụng cụ thể, vui lòng liên hệ Bộ phận Kỹ thuật của Sika Industry. Các bản sao của các tài liệu sau có sẵn theo yêu cầu:

- Phiếu an toàn hóa chất

THÔNG TIN ĐÓNG GÓI

Can	10 kg
-----	-------

THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM

Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN

Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất về lý tính, sinh thái, tính độc hại và tài liệu an toàn liên quan khác.

MIỄN TRỪ

Thông tin, và đặc biệt là các khuyến nghị liên quan đến việc thi công và sử dụng cuối cùng của các sản phẩm Sika, được đưa ra một cách thiện chí dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của Sika về các sản phẩm khi được lưu trữ đúng cách, được xử lý và áp dụng trong điều kiện bình thường theo khuyến nghị của Sika. Trong thực tế, sự khác biệt về vật liệu, bề mặt nền và điều kiện địa điểm thực tế dẫn đến việc không có bảo đảm nào về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể cũng như bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ bất kỳ mối quan hệ pháp lý nào, có thể được suy ra từ thông tin này, hoặc từ bất kỳ khuyến nghị bằng văn bản nào hoặc từ bất kỳ lời khuyên nào khác được đưa ra. Người sử dụng sản phẩm phải kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm đối với ứng dụng và mục đích dự định hay không. Sika có quyền thay đổi các đặc tính của sản phẩm của mình. Quyền sở hữu của bên thứ ba phải được được tôn trọng. Tất cả các đơn đặt hàng được chấp nhận theo các điều khoản bán hàng và giao hàng hiện tại của chúng tôi. Người dùng cần tham khảo phiên bản mới nhất của Tài liệu Sản phẩm địa phương dành cho sản phẩm liên quan. Các Tài liệu Sản phẩm này có sẵn trên trang web của chúng tôi. Thông tin trong bất kỳ phiên bản nào người dùng đã tải xuống chỉ có giá trị tại thời điểm tải.

